



0416

Lemminkäinen Infra Oy
PL 169
00181 HELSINKI

12

0416 - CPD - 4705

EN 13242

EN 13242, Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa käytettävät
sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset
Kauppanimi: KaM 0/20 Tuotantoerä 1383/6025.2012
Tuotantopaikka 1412/ 10 KOKKOLA, Sokoja
Murskattu kalliokiviaines

Raekoko	0/20	
Rakeisuus	G _A 85	
	25 mm	100 %
	22,5 mm	100 %
	20 mm	98 %
	16 mm	84 %
	11,2 mm	61 %
	8 mm	47 %
	5,6 mm	38 %
	4 mm	31 %
	2 mm	22 %
	1 mm	17 %
	0,5 mm	13 %
	0,25 mm	9 %
0,125 mm	6 %	
0,063 mm	2,5 %	
Raemuoto	NPD	
Kiintotiheys	NPD	
Vedenimeytyminen	NPD	
Puhtaus		
Hienoaineksen määrä	f ₃	
Murtopintaisten rakeiden osuus	C _{100/0}	
Iskunkestävyys	NPD	
Koostumus Happoliukoiset sulfaatit Kokonaisrikki	Granaattikiilleliuske	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lemminkäinen 

LEMMINKÄINEN INFRA OY

Kiviainestoiminta

PL 169

00181 HELSINKI

Kokkola, Sokoja

1412/10

vakuuttaa, että valmistamamme kiviaines täyttää seuraavan kiviainesstandardin asettamat vaatimukset ja CE- vaatimustenmukaisuusmerkinnän ilmoittamat arvot:

SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

0 / 20

Tuotantoerä 1383/6025.2012

Kiviainekset on testattu ja niiden luokitus ilmenee CE – merkinnän yhteydessä esitettävissä tiedoissa

Tuotannon laadunvalvonnan on tarkastanut:


Inspecta Sertifiointi Oy

Todistus tehtaan laadunvalvonnasta

n:o 0416-CPD-4705

Kiviaineksia valmistettaessa on toimittu sertifioidun laadunhallintajärjestelmämme mukaisesti

Oulu 15.12.2012


Jukka Kivimäki
Aluejohtaja